

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - mfh systems

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen * (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F

Belagsverklebung

E-ENERGY CARBON FLEECE	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX FS			
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F			SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F
Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
				Einsatzbereich
Designbelag (LVT)	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	A1 - A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
PVC/CV, Kautschuk, Linoleum, Textil	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	A1 - A4 B1 - B3	ca. 200 - 280 g/m ² ca. 350 - 450 g/m ²	
E-ENERGY CARBON FLEECE	Verlegen nach Herstellervorschriften und verkleben mit SCHÖNOX PARKETT 600			
				Einsatzbereich
Parkett	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m ²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1300 g/m ²	

* Optional (wenn der Untergrund das fordert)

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.mfh-systems.com