

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Entryway	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 300 g/m ²	
Carpet	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A1	ca. 300 g/m ²	Erhöhte Beanspruchung
Designbeläge				
Signature	SCHÖNOX iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 120 g/m ² (inklusive-System-Grundierung)	
Spacia				
Designers´Choice	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Form				
Access	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A1 - A4	ca. 300 - 400 g/m ²	Erhöhte Beanspruchung
Acoustic	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	
Cirro				
First	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A1 - A4	ca. 300 - 400 g/m ²	Erhöhte Beanspruchung
Marine	SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Spezialrolle	ca. 120 g/m ² (inklusive-System-Grundierung)	
	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.amtico.com