

## Untergrundvorbereitung

Untergründe	Hohlraumboden FLOOR and more® G 30 (2-Fach Verzahnung)	Hohlraumboden FLOOR and more® G 34 (2-Fach Verzahnung)	Hohlraumboden FLOOR and more® G 40 (3-Fach Verzahnung)
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX VD (1:1 mit Wasser gemischt)		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50		

## Belagsverklebung

Belag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Textile-, CV-, Linoleum- und PVC-Beläge</b>				
	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal-Dispersionsklebstoff</b>	A1 - A4 B1 - B3	200 - 280 g/m <sup>2</sup> 350 - 450 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® MULTI FLOOR Multifunktions- Dispersionsklebstoff</b>	A1 - A2 B1 - B2	300 - 350 g/m <sup>2</sup> 370 - 500 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® DUROCOLL Faserarmerter Spezial- Dispersionsklebstoff</b>	A1 - A2 B1 - B2	250 - 300 g/m <sup>2</sup> 350 - 450 g/m <sup>2</sup>	
<b>Gummibeläge</b>				
	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal-Dispersionsklebstoff</b>	A1/A2	250 - 300 g/m <sup>2</sup>	

**Vor der Verlegung von Parkett ist bei ordnungsgemäßer Verlegung des Hohlraumbodens keine vorherige Grundierung und Spachtelung erforderlich.  
Der Hohlraumboden FLOOR and more® G 30 ist für eine Parkettverlegung nicht freigegeben!**

Stabparkett				Verlegung nur auf FLOOR and more® G 40
<b>SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer SMP Klebstoff im Schlauchbeutel</b>	SCHÖNOX iLINE APP		ca. 900 g/m <sup>2</sup>	*
<b>SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Universal-SMP Klebstoff für Parkett</b>	B11 - B15		ca. 1000 -1300 g/m <sup>2</sup>	*
<b>SCHÖNOX® PARKETT 400 Hart elstischer SMP Klebstoff für Parkett</b>	B11 - B15		ca. 1000 -1200 g/m <sup>2</sup>	*

Mosaikparkett				Verlegung nur auf FLOOR and more® G 40
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer SMP Klebstoff im Schlauchbeutel	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Hart elastischer SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
Holzplaster RE Holzart Eiche				Verlegung nur auf FLOOR and more® G 40
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m <sup>2</sup>	* Informationen zu Entkopplung einholen
Hochkantlamelle				Verlegung nur auf FLOOR and more® G 40
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer SMP Klebstoff im Schlauchbeutel	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Hart elastischer SMP Klebstoff für Parkett	B6	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
2-Schicht-Fertikparkett				
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Spezialklebstoff für Parkett	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® iLINE® 400 Hart-elastischer SMP Klebstoff im Schlauchbeutel	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Hart elastischer SMP Klebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 800 - 1200 g/m <sup>2</sup>	*
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	B6 - B15	ca. 850 - 1250 g/m <sup>2</sup>	*

3-Schicht-Fertiparkett				
	<b>SCHÖNOX® iLINE® 250</b> Spezialklebstoff für Parkett	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	*
	<b>SCHÖNOX® iLINE® 400</b> Hart-elastischer SMP Klebstoff im Schlauchbeutel	SCHÖNOX iLINE APP	ca. 900 g/m <sup>2</sup>	*
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> Harter Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1000 -1300 g/m <sup>2</sup>	*
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b> Hart elastischer SMP Klebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1000 -1200 g/m <sup>2</sup>	*
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 250</b> Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1050 - 1250 g/m <sup>2</sup>	*
<b>Massivholzdiele</b> <b>Holzart Eiche</b>				Verlegung nur auf FLOOR and more® G 40
	<b>SCHÖNOX® PARKETT 600</b> Harter Universal-SMP Klebstoff für Parkett	B11 - B15	ca. 1000 -1300 g/m <sup>2</sup>	* Informationen zu Dielenmaße und Entkopplung einholen

\* Auf eine möglichst vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten. Bei unzureichender Benetzung nächstgrößere Zahnung wählen.

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.lindner-norit.com](http://www.lindner-norit.com).