

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

Untergrundvorbereitung

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|-----------------|
| Untergründe (beispielsweise) | Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS) | Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT) | Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF) | Trockenestriche |
| Grundierungen (beispielsweise) | SCHÖNOX® SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung) | SCHÖNOX® VD | | |
| Spachtelmassen (beispielsweise) | SCHÖNOX® HS 10 SCHÖNOX® HS 10 F SCHÖNOX® HS 50 | | | SCHÖNOX® HS 10 |

Belagsverklebung

| Boden/ Kollektion | Klebstoff | Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB | ca. Verbrauch/m ² | Bemerkungen | |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Parkett - 3-Schicht | | | | | |
| Classic CALGARY 425 LD Classic CALGARY 435 LD Deluxe CALGARY 535 LD Deluxe CALGARY 545 LD Classic KINGSTON 435 SB Deluxe KINGSTON 535 SB | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | Einsatzbereich | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1050 - 1250 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett | iLINE APP | ca. 800 g/m ² | | bis 2.400 mm Länge |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 900 - 1200 g/m ² | | |
| Parkett - 2-Schicht | | | | | |
| Deluxe Parkettböden 130 Castle XXL Deluxe Parkettböden 130 Castle XL Deluxe Parkettböden 130 Castle L | SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett | TKB B6- B11 | ca. 800 - 900 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6- B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6- B11 | ca. 850 - 1050 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6- B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | | |
| | SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett | iLINE APP | ca. 800 g/m ² | | bis 1.500 mm Länge |

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

| Boden/ Kollektion | Klebstoff | Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB | ca. Verbrauch/m ² | Bemerkungen |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Deluxe Parkettböden 140 Loft Maxi Deluxe Parkettböden 140 Loft Vario Deluxe Parkettböden 140 Loft Chevron Deluxe Parkettböden 140 Loft Classic Parkettböden 135 Loft | SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 900 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 850 - 1050 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett | iLINE APP | ca. 800 g/m ² | bis 1.500 mm Länge |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett |
| Massivholz- Diele | | | | |
| Deluxe Massivholzböden 920 MHD Castilla | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| Deluxe Massivholzböden 914 MHD Castilla | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B11 - B15 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| Massivholz- Stab | | | | |
| Classic Massivholzböden 822 Stab Classic Massivholzböden 816 Stab Classic Massivholzböden 814 Stab | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 900 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff | iLINE APP | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6 - B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | |

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

| Boden/ Kollektion | Klebstoff | Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB | ca. Verbrauch/m ² | Bemerkungen |
|--|---|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Massivholz- Hochkantlamellenparkett | | | | |
| Classic Massivholzböden 723 HKL Classic Massivholzböden 716 HKL Classic Massivholzböden 714 HKL Classic Massivholzböden 710 HKL | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| Massivholz- Mosaikparkett | | | | |
| Classic Massivholzböden 620 Mosaik Classic Massivholzböden 630 Mosaik Classic Massivholzböden 640 Mosaik | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| Naturholzboden | | | | |
| Deluxe Naturholzböden 500 ATIVOX3 Deluxe Naturdesignböden 833 Xplora ^{Next} | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 850 - 1050 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen | TKB B6 | ca. 800 g/m ² | |
| Designböden | | | | |
| Designböden 340 Designböden 555 HOMEline LVT 30 HOMEline LVT 55 | SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 300 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit | TKB A1 Rolle | ca. 220 g/m ² ca. 120 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® IFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis | Rolle | ca. 80 g/m ² | |
| Designböden 555 XXL | SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 300 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PRO DESIGN Vinyl-Designbelagsklebstoff mit langer Einlegezeit | TKB A1 | ca. 220 g/m ² | Auftrag nur mit der Zahnung |

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

| Boden/ Kollektion | Klebstoff | Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB | ca. Verbrauch/m ² | Bemerkungen |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| PVC - freier Designboden | | | | |
| Designböden 734 Sinerio | SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 300 g/m ² | |
| Designboden auf Trägerplatte | | | | |
| Designböden 230 HDF Designböden 255 Hydro Wood Click | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6 | ca. 800 - 1000 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff | TKB B6 | ca. 800 - 1000 g/m ² | |
| Korkdesignboden | | | | |
| Deluxe Korkdesignböden SentivoPlus | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B3/B6 | ca. 800 - 900 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett | TKB B3/B6 | ca. 800 g/m ² | |
| Teppichboden | | | | |
| Format Modul 2025 | SCHÖNOX® TACKIFIER Rutschbremse | Rolle | ca.100 -140 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung | Rolle | ca. 100 - 200 g/m ² | |
| Verklebung der Unterlage | | | | |
| JK 104 (4mm, 9 mm) | SCHÖNOX® FP Füllende einkomponentige Spachtelgrundierung | Zahnung TKB C4 (8x8 mm) | ca. 4 kg/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B11 | ca. 1000 - 1200 g/m ² | |
| JK 109 JK 110 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 / A2 | ca. 200 - 280 g/m ² | |
| | | TKB B1 / B2 | ca. 350 - 400 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 - B 15 | ca. 850 - 1250 g/m ² | |
| JK 115 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 / A2 | ca. 200 - 280 g/m ² | |
| JK 160 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A2 | ca. 280 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 - B 15 | ca. 850 - 1250 g/m ² | |
| | SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen | TKB A4 | ca. 200 g/m ² | |

I SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

| Boden/ Kollektion | Klebstoff | Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB | ca. Verbrauch/m ² | Bemerkungen |
|---|---|---|---------------------------------|--|
| Diverse Beläge auf JOKA Unterlagen | | | | |
| JK 101 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 | ca. 200 g/m ² | PVC- und CV Bodenbeläge Einlegezeitpunkt: Haftphase |
| | | TKB A2/ B1 / B2 | ca. 280 - 400 g/m ² | Textilbeläge, Zahnung je nach Rückenausstattung Einlegezeitpunkt: Haftphase |
| | SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen | TKB A4 | ca. 200 g/m ² | Designbeläge, PVC Beläge |
| | SCHÖNOX® MULTIFIX Ablösbare Spezial-Fixierung | Kurzflorige Rolle | ca. 100 - 200 g/m ² | Geeignete CV- und Textilbeläge Einlegezeitpunkt: Halbnasse- oder Haftphase |
| JK 102 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 | ca. 200 g/m ² | PVC- und CV Bodenbeläge Einlegezeitpunkt: Haftphase |
| | | TKB A2/ B1 / B2 | ca. 280 - 400 g/m ² | Textilbeläge, Zahnung je nach Rückenausstattung Einlegezeitpunkt: Haftphase |
| JK 104 (4mm, 9mm) | SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett | TKB B6, B11 | ca. 800 - 1000 g/m ² | Parkett |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6, B11 | ca. 850 - 1050 g/m ² | Mehrschichtparkett |
| JK 109 JK 110 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 / A2 | ca. 200 - 280 g/m ² | PVC- und CV-Bodenbeläge |
| | | TKB B1 / B2 | ca. 350 - 400 g/m ² | Textile Beläge und Linoleum |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 - B 15 | ca. 850 - 1250 g/m ² | Mehrschichtparkett |
| JK 115 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A4 / A2 | ca. 200 - 280 g/m ² | PVC- und CV-Bodenbeläge |
| | | TKB B1 / B2 | ca. 350 - 400 g/m ² | Textile Beläge |
| JK 138 | SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff | TKB A4 / A1 | ca. 400 g/m ² | PVC-Beläge |
| | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A1 | ca. 250 g/m ² | Textile Beläge |
| | | SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen | TKB A4 | ca. 200 g/m ² |
| | TKB A2 / B1 | | ca. 370 - 430 g/m ² | Textile Beläge |
| JK 160 | SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff | TKB A2 / B2 | ca. 280 - 400 g/m ² | PVC-Beläge, Linoleum |
| | SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett | TKB B6 - B 15 | ca. 850 - 1250 g/m ² | Mehrschichtparkett |
| | SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen | TKB A4 | ca. 200 g/m ² | Designbeläge, PVC Beläge |

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.joka.de