

### Untergrundvorbereitung

<b>Untergründe (beispielsweise)</b>	Versiegeltes Altparkett verklebt mit teerölhaltigem Klebstoff (PAK)	Estrich mit anhaftenden Klebstoffresten, z.B. PAK-haltig Alter Asphaltestrich, auch teerölhaltig	Alter Fliesenbelag	Zementestrich DIN EN 13813 (CT)	Alte Holzdielen Alte Spanplatten Alte OSB-Platten	Wand Decke
<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	Vorbehandlung zum Entfernen von Sinterschichten, weichen Estrichrandzonen, Oberflächenverschmutzungen und Trennfilmen entsprechend der Materialeigenschaften des Untergrundes: Schleifen / Strahlen / Fräsen / Reinigen					Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen
<b>Grundierungen (beispielsweise)</b>	SCHÖNOX® SHP			SCHÖNOX® VD	SCHÖNOX® SHP SCHÖNOX® VD	SCHÖNOX® VD
<b>Spachtelmassen (beispielsweise)</b>	SCHÖNOX® HS 10 F					SCHÖNOX® RDF SCHÖNOX® aDECO® KS
<b>Trockenzeit</b>	mindestens 6 Std. bis 5 mm Schichtdicke					mind. 24 Std. bis 10 mm Schichtdicke

### Belagsverklebung

Isolierfolien Klebung		Gasdichte Verklebung der Valutect Isolierfolie, inklusive Wandhochzug und Nahtüberdeckung gemäß Verarbeitungsanleitung VALUTECT			
Empfohlener Klebstoff	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen	
<b>Bodenverklebung</b>	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2/A3	250 - 300 g/m <sup>2</sup>		
<b>Wand- / Deckenverklebung</b>	SCHÖNOX® EMICLASSIC® Universal - Dispersionsklebstoff	Schaumstoffrolle grob TKB A1/A2/A3	250 g/m <sup>2</sup> 250 - 300 g/m <sup>2</sup>		

**Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC**

<b>Untergründe (beispielsweise)</b>	Boden	Wand Decke
<b>Grundierung</b>	Ohne Grundierung	<b>SCHÖNOX® VD</b>
<b>Spachtelung der Isolierfolie</b>	<b>SCHÖNOX® HS 10 F</b> <b>SCHÖNOX® HS 10</b> <b>SCHÖNOX® ZM</b>	<b>SCHÖNOX® RDF</b> <b>SCHÖNOX® aDECO® KS</b>
<b>Mindestschichtdicke der Spachtelmasse / Verbrauch</b>	3 mm - mind. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	3 mm - mind. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit</b>	mindestens 6 Stunden bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)	
<b>Belagsverklebung</b>		

<b>Geplanter Bodenbelag</b>	<b>Klebstoff</b>	<b>Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB</b>	<b>ca. Verbrauch/m<sup>2</sup></b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Keramische Beläge / Naturstein</b>	<b>SCHÖNOX® Q9 W</b> Weißer, schnellabbindender, trasshaltiger Universal- Pulverkleber	TKB C1-M1	ca. 1,6 - 3,9 kg/m <sup>2</sup>	Vor der Verlegung auf <b>SCHÖNOX® HS 10 F</b> oder <b>SCHÖNOX® HS 10</b> Zwischengrundierung mit <b>SCHÖNOX® KH FIX</b> erforderlich.
	<b>SCHÖNOX® Q9</b> Schnellabbindender, trasshaltiger Universal- Pulverkleber			
<b>Wandbeläge / Beschichtungen</b>	<b>Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik</b>			

**Aufbauempfehlung ab Oberkante Valutect Isolierfolie 5-lagig, verklebt mit SCHÖNOX EMICLASSIC**

<b>Untergründe (beispielsweise)</b>	Boden	Wand Decke
<b>Grundierung</b>	Ohne Grundierung	<b>SCHÖNOX® VD</b>
<b>Spachtelung der Isolierfolie</b>	<b>SCHÖNOX® HS 10 F</b> <b>SCHÖNOX® HS 10</b> <b>SCHÖNOX® XP 15</b>	<b>SCHÖNOX® RDF</b> <b>SCHÖNOX® aDECO® KS</b>
<b>Mindestschichtdicke der Spachtelmasse / Verbrauch</b>	3 mm - mind. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	3 mm - mind. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit</b>	mindestens 6 Stunden bis 3 mm Schichtdicke (für Luftzirkulation / Lüftung sorgen)	

**Belagsverklebung / Boden**

Geplanter Bodenbelag	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m <sup>2</sup>	Bemerkungen
<b>Textilbelag</b>	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC®</b> Universal - Dispersionsklebstoff	TKB B1/B2	ca. 350 - 400 g/m <sup>2</sup>	
<b>PVC, CV-, Elastomer Beläge, Linoleum</b>	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC®</b> Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 280 g/m <sup>2</sup>	
<b>PVC-Designbelag als Planke/Fliese</b>	<b>SCHÖNOX® DUROCOLL</b> Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1/A2	ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>	
<b>Mehrschichtparkett (2- oder 3-schichtig)</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 250</b>	TKB B6 - B15	ca. 850 - 1.250 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® iLINE® 250</b> Schub-elastischer Parkettklebstoff	Wechseldüse 290/3,5 mm	ca. 800 g/m <sup>2</sup>	
<b>Stabparkett / Parkettriemen</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b>	TKB B6 - B10	ca. 800 - 900 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® iLINE® 400</b> Hart-elastischer Parkettklebstoff	Wechseldüse 290/3,5 mm	ca. 900 g/m <sup>2</sup>	
<b>Mosaikparkett Industrieparkett (Hochkantlamelle) Quellarme Holzarten</b>	<b>SCHÖNOX® PARKETT 400</b>	TKB B6 - B10	ca. 800 - 900 g/m <sup>2</sup>	
	<b>SCHÖNOX® iLINE® 400</b> Hart-elastischer Parkettklebstoff	Wechseldüse 380/3,0 mm	ca. 1.000 g/m <sup>2</sup>	

**Entkoppelte Spezialaufbauten mit Valutect-Isolierfolie**

	<b>Entkopplung auf der Isolierfolie</b>	<b>Isolierfolie verklebt auf Entkopplung</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Untergrund</b>	Nach Herstellervorschrift verklebte Isolierfolie von Valutect, 5-lagig	Zu entkoppelnder / zu erhaltender Altuntergrund im Wohnbereich (ggf. Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik)	
<b>Entkopplungsunterlagen</b>	<b>SCHÖNOX® TRENNLAGE</b> Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick	<b>SCHÖNOX® TRENNLAGE</b> Flexible Entkopplungsunterlage, 1 mm dick	
	<b>SCHÖNOX® WECHSELVLIES</b> Sehr emissionsarme Wiederaufnahmeunterlage, 1 mm dick	<b>Isolierfolie Valutect 5-lagig</b> verklebt mit <b>SCHÖNOX® EMICLASSIC</b> (Zahnung TKB A4 - Haftklebung)	
	<b>SCHÖNOX® KOMFORTUNTERLAGE</b> Sehr emissionsarm, 4 mm dick (keine Stuhlrolleneignung)	auf <b>SCHÖNOX® TRENNLAGE</b>	

**Belagsverlegung / -verklebung**

<b>Geplanter Bodenbelag</b>	<b>Dimensionsstabile Textilbeläge</b>	<b>PVC- und CV-Beläge (kein Design-Belag)</b>	<b>Schwimmend verlegtes Parkett</b>	<b>Schwimmend verlegtes Laminat</b>
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX® EMICLASSIC®</b> Universal - Dispersionsklebstoff		entfällt	entfällt

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder unter [www.valutect.de](http://www.valutect.de)